Scheda Tecnica

QAC-505 SIGILLANTE ACRILICO

1. Descrizione Prodotto

E'un sigillante acrilico monocomponente.

2. Proprieta'

- Monocomponente
- Applicazione molto semplice
- Forma uno strato idrorepellente permanente dopo la polimerizzazione
- Resistente agli agenti atmosferici.
- Rimane flessibile a lungo dopo la polimerizzazione.
- Verniciabile
- Non ha effetto sulla superficie di applicazione.
- Resistente all'acqua, al vento e all'umidità su infissi e finestre in alluminio, legno e PVC.

3. Informazioni Tecniche

Base Chimica:	*Acrilico*
Peso Specifico:	*1,65 ± 0,03 g/cm³*
(DIN 53479)	
Tempo Pre-adesione:	*15-60 min.*
(25°C ve 50% R.H)	
Rapporto Indurimento (1 giorno)	*2mm/24 ore*
(25°C ve 50% R.H.)	
Restringimento del volume	*29%*
Perdita di peso	*18%*
Resistenza alla trazione alla rottura	*≥0,1 Mpa*
(ASTM D 412 C)	
Allungamento a rottura:	*≥100%*
(ASTM D 412 C)	
Modulo 100% di allungamento:	*>0,2 Mpa*

4. Dettagli di Applicazione

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
Resistenza alla temperatura: da - 10°C a 80°C

La superficie di applicazione deve essere solida, pulita, asciutta e priva di polvere, olio e grasso.

Ideale per:

- Fughe di espansione tra elementi costruttivi prefabbricati.
- Assemblaggio serramenti in legno, PVC, ferro e alluminio.
- Giunti in pietra, legno, cemento, intonaco, laterizi ecc.
- Sigillatura del serramento alla muratura.

5. Imballaggio

Cartucce da 310 ml x 25 per scatola

6. Colori

Bianco, Grigio

7. Durata

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
La durata è di 12 mesi a temperature comprese tra + 5 ° C e + 25 ° C.

8. Attenzione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Utilizzare i guanti prima dell'applicazione
Tenere lontano dal gelo, dalla luce solare diretta e da temperature superiori a 50 ° C
Applicare in aree ben ventilate. Non respirare i vapori. Non fumare.

9. Salute e Sicurezza

Per ulteriori informazioni e consigli sulla manipolazione, conservazione e smaltimento sicuri dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla Scheda di Sicurezza del Materiale più recente contenente dati fisici, ecologici e tossicologici e altri dati relativi alla sicurezza.